

# VERTIKAL FISSURES G

CONÇU & FABRIQUÉ EN EUROPE

## → DÉSIGNATION

**PÂTE SOUPLE, FIBRÉE, GRANITÉE, PRÊTE À L'EMPLOI, SPÉCIALE FISSURES FAÇADES**

## → CLASSIFICATION

AFNOR NF EN 16566 : G<sub>3</sub>S<sub>4</sub>V<sub>2</sub>W<sub>3</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub>R<sub>0</sub>

## → CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Présentation : Pâte
- Classement feu : D s2 d0
- Teinte : Beige
- pH : 9-10
- Granulométrie : 2 000 microns

## → DESTINATION

Idéal pour traiter les fissures vivantes (jusqu'à 2 mm) sur façades plates.

### EMPLACEMENT

- Extérieur.

### SUPPORTS

- Briques, pierres, béton, béton banché, béton cellulaire, blocs de béton, parpaings, enduits.
- Enduits et supports structurés.
- Anciens fonds peints en films minces, absorbants et bien adhérents.

### DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre référencé par l'éco-organisme EcoDDS.

### CONSERVATION

- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35 °C.
- 12 mois dans l'emballage d'origine non entamé et stocké au sec.

## → RÈGLEMENTATION COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 140 g/L.
- Ce produit contient moins de 27 g/L COV.

## → ASSURANCE

**VERTIKAL FISSURES G** est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.





## PROPRIÉTÉS

- **Fibré, résiné et texturé - Elasticité permanente à cœur - Prêt à l'emploi.**
- **Haute adhérence - Absorbe les déformations du support.**
- **Aspect sec très consistant et granité - Toutes épaisseurs en rebouchage.**
- **Permet de jointoyer entre 2 matériaux différents.**
- **Permet de conserver un aspect rugueux et structuré en évitant les effets lisses.**
- **S'applique sur anciens fonds peints en film mince.**



## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur (59.1 et 42.1).
- Les fonds doivent être propres, durs, cohérents, sains, secs, exempts de gras, absorbants et bien adhérents.
- Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds tel que le **VERTIKAL FORTIF 617 S** ou traités avec le **VERTIKAL STOPSEL** selon la nature du désordre.
- Elimination des parties non adhérentes des lèvres de la fissure par lavage haute pression ou griffage au triangle. Brossage et dépoussiérage.
- Application de l'impression adaptée à la nature du support en la faisant bien pénétrer dans la fissure.

### DILUTION et NETTOYAGE

- À l'eau.

### APPLICATION

- Matériel : Couteau ou lame à enduire.
- Conditions d'application : Température ambiante et de support supérieure à + 5 °C (précautions si T>30 °C). Humidité relative inférieure à 80 %.
- Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer et ne rien ajouter.
- Reboucher la fissure au moyen d'un couteau à enduire, en appuyant fortement pour bien faire pénétrer et adhérer la pâte sur les lèvres de la cavité.
- Tenir compte du retrait au séchage et appliquer plusieurs passes afin de masquer au mieux le défaut.
- Mettre en place un fond de joint si nécessaire.
- Ne pas appliquer sur des fonds bloqués, gelés ou surchauffés.
- Ne pas appliquer sur surfaces horizontales ou en sous-face de balcon.

### RECOUVREMENT

- Doit être préalablement imprimé après séchage complet par les fixateurs **VERTIKAL PRIM+ A** ou **VERTIKAL CT**.
- Peut être recouvert après séchage complet par tous types de revêtements VERTIKAL® selon les règles techniques en vigueur et en tenant compte du pH du produit.

### CONSOMMATION

- Environ 50 g/ml (cordon 10 mm x 5 mm).
- Cette quantité peut être plus élevée selon l'écartement et la profondeur des fissures.

### SÉCHAGE ET RECOUVREMENT (variables suivant données ci-dessous)

Température ambiante : 23 °C - Humidité Relative : 50 %. (voir tableau "Guide d'utilisation des produits VERTIKAL®")

- Sec : Environ 48 heures selon l'épaisseur.
- Recouvrable : Environ 48 heures selon l'épaisseur.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.
- Stocker à l'abri du gel.
- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur [www.vertikal.fr](http://www.vertikal.fr)).

